

# A6031

**REFERÊNCIA: A6031**
*Part Number: A6031*
**DESIGNAÇÃO: FITA DE ALUMÍNIO REFORÇADA**
*Designation: Reinforced aluminium tape*
**COMPOSIÇÃO: FOLHA DE ALUMINIO LAMINADO COM ADESIVO ACRÍLICO**
*Composition: Laminated of aluminum foil with acrylic adhesive*
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
*Technical Characteristics*

<b>PROPRIEDADES</b> <i>PARAMETERS</i>	<b>VALOR</b> <i>VALUE</i>	<b>TOLERÂNCIA</b> <i>TOLERANCE</i>	<b>UNIDADES</b> <i>UNITS</i>	<b>MÉTODO</b> <i>METHOD</i>
PESO <i>Weight</i>	90	---	gsm	ASTM D 646
REISTÊNCIA À TRACÇÃO <i>Tensile Strength</i>	MD: 110 CD: 50	---	N/25MM	ASTM D 828
RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO <i>Burst Strength</i>	30	----	N	ASTM D 747
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA <i>Temperature Resistance</i>	-29 A 66	----	°C	ASTM C 1263
PERMEABILIDADE AO VAPOR ÁGUA <i>Water vapor permeability</i>	MÁX. 5.75	----	Ng/N.S	ASTM E-96

**APLICAÇÕES: COBERTURAS E ISOLAMENTOS**
*Applications: Covers and isolations*

**NOTA:** A FITA DEVE SER ARMAZENADA EM LOCAL SECO E LIMPO, A UMA TEMPERATURA 23°C E UMA HUMIDADE RELATIVA 50%.

**A NORTUFLEX RECOMENDA ESPECIAL ATENÇÃO PARA QUE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO ESTEJAM LIMPAS, SEM PÓ, ÓLEOS, OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA ANTIADERENTES.**

**OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

*Notes: Packages must be stored in a dry and clean place at a temperature 23°C and 50% HR.*

*O2a recommends special attention on clean surfaces, no dust, oil or any anti-adherent substance.*

*This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties, once there are numerous influences that can occur during products utilization and manipulation.*