

A6041

REFERÊNCIA: A6041
Part Number: A6041
DESIGNAÇÃO: FITA DE ALUMÍNIO
Designation: Aluminium tape
COMPOSIÇÃO: FOLHA DE ALUMINIO LAMINADO COM ADESIVO ACRÍLICO
Composition: Laminated of aluminum foil with acrylic adhesive
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical Characteristics

PROPRIEDADES <i>PARAMETERS</i>	VALOR <i>VALUE</i>	TOLERÂNCIA <i>TOLERANCE</i>	UNIDADES <i>UNITS</i>	MÉTODO <i>METHOD</i>
PESO <i>Weight</i>	80	---	gsm	ASTM D 646
REISTÊNCIA À TRACÇÃO <i>Tensile Strength</i>	MD: 70 CD: 25	---	N/25MM	ASTM D 828
RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO <i>Burst Strength</i>	10	----	N	ASTM D 747
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA <i>Temperature Resistance</i>	-20 A 120	----	°C	ASTM C 1263
PERMEABILIDADE AO VAPOR ÁGUA <i>Water vapor permeability</i>	MÁX. 3.65	----	Ng/N.S	ASTM E-96

APLICAÇÕES: ISOLAMENTOS
Applications: Isolations

NOTA: A FITA DEVE SER ARMAZENADA EM LOCAL SECO E LIMPO, A UMA TEMPERATURA 23°C E UMA HUMIDADE RELATIVA 50%.

A NORTUFLEX RECOMENDA ESPECIAL ATENÇÃO PARA QUE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO ESTEJAM LIMPAS, SEM PÓ, ÓLEOS, OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA ANTIADERENTES.

OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

Notes: Packages must be stored in a dry and clean place at a temperature 23°C and 50% HR.

NORTUFLEX recommends special attention on clean surfaces, no dust, oil or any anti-adherent substance.

This Technical Data is only orientable for the final consumer and it doesn't assume any juridical guarantee to certain properties.